











RAGASZTÓK

Ragasztó neve	Szabványjel	Beltér				Alacsony hőterhelésű kültéri felület	Medence burkolásra is			Az alábbi terasz tulajdonság esetén is			Megjegyzés, fontos figyelmeztetés
		Oldalfal	Padlófűtés nélkül	Padlófűtésre is	Vízszigetelésre is		Beltér	Kültér	Üvegmozaik	Déli tájolás	Fedetlenre is	Sötét színű lap	
KERABOND T PLUS		40	40	30	30	30	-	-	-	-	30	-	Függőfolyosókra, nem nagy hőterhelésnek kitett fedett kültéri felületekre.
ADESILEX P7 EXTRA		40	40	40	40	30	-	-	-	-	30	-	Függőfolyosók, kis méretű erkélyek, nem nagy hőterhelésnek kitett kültéri felületeken a meglévő vízszigetelésre.
ADESILEX P9		60	60	60	60	60	+	-	-	30	40	30	Minden típusú kerámia és gres laphoz, kültéren vízszigetelésre.
ADESILEX P9 EXPRESS		60	60	60	60	60	-	-	-	30	40	30	Gyorskötő. Szélsőséges hőmérsékleti körülmények között ne használja!
KERAFLEX EASY S1		-	120	120	120	90	-	-	-	90	90	90	10 mm ágyazatvastagságig, félfolyékonyágyas, könnyített bedolgozhatóságú. Helyesen alkalmazva nem szükséges a kétoldali kenés. Padlófűtéshez ideális.
KERAFLEX S1		120	120	120	120	120	+	+	-	90	90	90	Jó minőségű S1 ragasztó vékony, max 5 mm-es ágyazatvastagságú. A nagyméretű lapok síkpontatlansága (hasassága), indokolhatja egy nagyobb ágyazatvastagság kialakítására alkalmas ragasztó használatát.
KERAFLEX EXTRA S1		120	120	120	120	90	+	+	-	90	90	90	10 mm ágyazatvastagság kialakítására nagyméretű és/vagy egyenetlen vastagságú burkolólapokhoz.
KERAFLEX MAXI S1		120	120	120	120	90	+	+	-	90	90	90	5-15 mm ágyazatvastagságig. Kiváló a nedvességre nem érzékeny természetes kövekhez. Természetes köveknél a fehér indokolt lehet!
ELASTORAPID		A ragasztó bármekkora lapmérethez alkalmas és megfelelő a táblázatban található felhasználási területek mindegyikén!										Ideális üvegmozaikhoz, természetes kövekhez, homlokzati ragasztásokhoz. A méretkorlátot nem a ragasztó, hanem az egyéb körülmények (pl. aljzatminőség, funkció, stb.) indokolhatják.	
ULTRALITE S2		A ragasztó bármekkora lapmérethez alkalmas és megfelelő a táblázatban található felhasználási területek mindegyikén!										Könnyített bedolgozás, nagyméretű vékony lapokhoz is teljes fedettséget biztosítva. Méretkorlátot nem a ragasztó, hanem az egyéb körülmények (pl. aljzatminőség, funkció, stb.) indokolhatják.	

Jelmagyarázat: + javasolt; – nem javasolt; Cellákban található szám: A burkolólap legnagyobb javasolt élhosszúsága.

- A táblázatban javasolt élhosszúságok kerámia burkolólapokra és cement kötőanyagú esztrichre, vakolatra vonatkoznak. A fogadó aljzatnak teljesíteni kell a MÉVSZ „*Kerámiaburkolatok kialakítása*” irányelvben megadott követelményeket.
- Homlokzati hőszigetelésre történő burkolásnál, a részletekről a MAPEI szakértővel kell egyeztetni.
- Vízérzékeny természetes kövek burkolására a fenti ajánlások nem érvényesek.
- Kültérben és padlófűtésnél legalább 90%-os telítettségű ragasztóágyazat kialakítása szükséges.
- A táblázat használatakor vegye figyelembe a hozzátartozó „A segédlet használatát”-t!**